ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИЙ **STRONG WEAR** Technology®

komitexlin.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЭЛЬБРУС	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА	КОММЕРЦИЯ	СОЛИД	ГАРМОНИЯ	БАВАРИЯ	ЭКСКЛЮЗИВ	ПЕЧОРА	ПРОВАНС	ВЕРСАЛЬ	АТЛАНТА	САНЛАЙТ	ПАРМА
Класс использования	23 34 43	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 32	23 31	23 31	23 31	23 31 32	22 23 31	21 22	21 22	21
Общая толщина, мм (DIN EN ISO 24346)	2,2	2	2	2	2	2	3,2	4	5	4	3,2	3	2,5	2,1	2,5
Защитный слой, мм (DIN EN ISO 24340)	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,15	0,15	0,15
Вес, кг/кв.м (DIN EN ISO 23997)	2,5	2	1,8	2	2	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	1,9	1,5	1,4	1,4
Ширина рулона, м (DIN EN ISO 24341)	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 3,5
Длина рулона, м (DIN EN ISO 24341)	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	30	40	30
Стеклохолст в структуре	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
Абсолютная остаточная деформация,мм не более (ГОСТ 11 529)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,35	0,8	0,8	1,5	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8
Изменение линейных размеров, %, не более (DIN EN ISO 23999)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,4
Истираемость, мкм не более (ГОСТ 11529)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30
Шумоизоляция, Дб не менее (ГОСТ 27296)	13	13	10	13	10	10	18	22	23	22	18	18	17	17	17
Теплоусвоение, Вт/кв.мхК не более (ГОСТ 25 609)	14	14	15	14	15	15	11	11	12	11	11	11	12	12	12
Тиснение поверхности	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
Антистатичность EN 1815 ГОСТ 11529	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Класс пожарной опасности	КМ2	КМ2	КМ2	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5
Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402)	В2	В2	В2	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3
Группа распространения пламени (ГОСТ Р 51032)	РП1	РП1	РП1	РП2	РП2	РП3	РП2	РП3	РП3	РП3	РП3	РП2	РП3	РП3	РП2
Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044)	Д2	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044)	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2